ТМ - 500 — является водной эмульсией полимера на основе стирола, бутилакрилата, метакриловой кислоты, не содержит коалесцента.
Обладает большой связующей пигментной емкостью и отличным сопротивлением к воде, щелочным средам, превосходной адгезией к различным поверхностям, устойчивостью к атмосферному воздействию в фасадных покрытиях, имеет слабый запах. Формирует твердую и тоже время эластичную пленку, отличный глянец в глянцевых и полуглянцевых водно-дисперсионных красках.

Применяется акрилат-стирольный латекс марки ТМ-500 в производстве водно-дисперсионных красок в качестве связующего для внутренних и наружных поверхностей, прозрачных лаков, шпатлёвок, промышленных и строительных клеёв, герметиков, гибкого камня.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	**Норма для марки**
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета с голубым оттенком
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7,9 -8,2
Вязкость **mPa.s	200-2000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	- 2
Размер частиц, мкм	0,08-0,15
Водопоглощение свободной плёнки,24 часа, 20(ºС), при толщине плёнки 200 мкм, %	12-13

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20ºC

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºС

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б