ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»
Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., городской округ Воскресенск, территория Ворщиково-4, 1
ИНН: 7708362900 **КПП**: 771501001
ОГРН: 1197746642114 **email**: info@moctex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20 выдан 16.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «МОСТЕХНОРУС»



_____А.Н. Белова

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й

№ MS-ИЛ-008-1417 от 21.06.2024

Заявитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
ОГРН: 1172375063145
Изготовитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
Объект испытаний: Латексы синтетические (стирол-акриловые)
Нормативная документация: ТУ 20.30.11-001-19132655-2018
Общее количество листов: 2

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пункта НД	Нормированные технические требования по ТУ 20.30.11-001-19132655-2018		Методы испытаний	Результат испытаний	Вывод
Табл. 1	Наименование показателя	Норма для марки Terracol S510	ТУ 20.30.11.-001-19132655-2018		
	1. Внешний вид	Жидкость молочно-белого цвета без механических примесей		соответствует	С
	2. Массовая доля сухого остатка, % (+/-1)	50		50,50	С
	3. Минимальная температура пленкообразования, °С	+13-+19		+19	С
	4. Показатель концентрации водородных ионов, pH	7-9		8,08	С
	5. Условная вязкость, с	15-80		26	С
	6. Динамическая вязкость по Брукфильду (LV/DV), сПз, t-20, v-20, ротор 2	200-2500		614,9	С
	7. Стойкость латекса к 10% раствору электролита CaCl2	устойчив		соответствует	С

Заключение: Представленные образцы соответствуют ТУ 20.30.11-001-19132655-2018.

Эксперт Иванов К.С.

«МОСТЕХНОРУС»

Конец протокола испытаний.

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».