ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL M 911— является не пластифицированной водной эмульсией полимера на основе сополимеров эфиров акриловых кислот и стирола, стабилизированная анионными ПАВ.
Обладает хорошей диспергируемостью в органических и неорганических пигментах, отличным сопротивлением к воде, щелочным средам, превосходной адгезией к различным поверхностям, устойчивостью к атмосферному воздействию в фасадных красках. Имеет малый размер частиц, образует глянцевую прозрачную не липкую пленку, придает отличный глянец в глянцевых и полу глянцевых водно-дисперсионных красках.
Выдерживает 4 цикла замораживания (при минус 40°)-оттаивания с сохранением свойств и размера частицы.

Применяется в качестве связующего при производстве морозостойких водно-дисперсионных красок для внутренних и наружных поверхностей, грунтовок различного типа, бетоноконтактов, пропиток для бумаги и ткани, связующего при производстве бумаги.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	**Норма для марки**
Внешний вид	жидкость от бежевого до коричневатого оттенка
Содержание сухого вещества (%) *	45+/-1
pH	7,5 -9,5
Вязкость **mPa.s	500-4000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	4-6
Размер частиц, мкм	0,06-0,07
Водопоглощение 24 часа, 20(ºC) при толщине пленки 200 мкм	20-25%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**Брукфильд RV/DV, ротор 3, V-20, t-20ºC
***Морозоустойчивость М 911 была проверена в жестких условиях путем двухкратной заморозки в течении 3 суток и протестирована на сохранение свойств в ВДК, грунтах, бетоноконтакте, и непосредственно самих полученных продуктов на её основе, что подтверждено положительными лабораторными испытаниями.

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºC в плотно закрытой таре

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б