ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Дисперсия поливинилацетатная Д 50 В,С

Описание Д 50 В,С - дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная, полученная полимеризацией винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта.
Не пластифицированная. В — высоковязкая, С — средневязкая жидкость с размером частиц 1-3 мкм.

Используется в производстве водно-дисперсионных красок, бытовая химия, строительная, табачная промышленность, клей для дерева, бумаги, картона, производство упаковок.
Класс стойкости D2 по DIN/EN 204.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид дисперсии	Жидкость белого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,48
3. Массовая доля сухого вещества, %	50+/-0,5
4. Водородный показатель, (pH)	4,5-6
5. Динамическая вязкость по Brookfield DV-ll + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	4000 - 30000
6. Условная вязкость по кружке ВМС, с	11-120
7. Осаждения при разбавлении, % не более	5
8. Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания (-40ºС), не менее	4
9. Минимальная температура пленкообразования, °С	18
10. Предел прочности при отрыве, Н/мм²	не менее 8

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5ºС

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Описание не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.16.52-016-19132655-2023

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б