ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»
Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., городской округ Воскресенск, территория Ворщиково-4, 1
ИНН: 7708362900 **КПП**: 771501001
ОГРН: 1197746642114 **email**: info@moctex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20 выдан 16.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «МОСТЕХНОРУС»

«МОСТЕХНОРУС»

_____А.Н. Белова

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й

№ MS-ИЛ-008-1419 от 21.06.2024

Заявитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
ОГРН: 1172375063145
Изготовитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
Объект испытаний: Водоредуцирующие добавки для бетонов, цементных и гипсовых смесей
Нормативная документация: ТУ 08.91.19 - 008 - 19132655 - 2018
Общее количество листов: 2

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пункта НД	Нормированные технические требования по ТУ 08.91.19-008-19132655-2018		Методы испытаний	Результат испытаний	Вывод
1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ				
1.2	Добавки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2				
Табл. 2	Показатель	Норма для Водоредуцирующей добавки для бетонов, цементных и гипсовых смесей-Пластификатор бетона	ТУ 08.91.19-008-19132655-2018		
	Внешний вид жидкости	Бесцветная или слегка окрашенная, при низких температурах возможно образование осадка белых кристаллов		слегка окрашенная	С
	Массовая доля сухого остатка, % не менее	18		18,5	С
	Показатель активности ионов водорода, pH	10,1+/-2		11,0	С
	Плотность раствора, г/см^3	1,085-1,095		1,091	С

Заключение: Представленные образцы соответствуют ТУ 08.91.19 - 008 - 19132655 - 2018.

Эксперт Иванов К.С.

Конец протокола испытаний.

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».