ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

TERRACOL SH 808— является водной эмульсией сополимера стирола, акриловой кислоты и бутилового эфира акриловой кислоты.
Обладает высокой пигментоемкостью, водостойкостью и адгезией к различным материалам, устойчивостью к механическим воздействиям, сопротивлением к воде, щелочным средам, высокими физико-механическими характеристиками. Имеет высокий глянец пленки.
Применяется как универсальное связующее при производстве фасадных и интерьерных водно-дисперсионных красок, силикатных красок, текстурных покрытий, средств защиты бетона, декоративных покрытий, шпаклевок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	**Норма для марки**
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	4000 - 6000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	20+/-1
Температура стеклования, Tg	+22
Размер частиц, мкм	0,09-0,1
Относительное удлинение, %	600-800
Прочность пленки, Н/мм²	4-6
Водопоглощение 24 часа, 20(ºС) при толщине пленки 200 мкм	12±1%

*105°С, 15 мин, 0,6 гр.
**По Брукфильду, RV5, V-20, t-23ºС

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºС.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б