ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»
Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., городской округ Воскресенск, территория Ворщиково-4, 1
ИНН: 7708362900 **КПП**: 771501001
ОГРН: 1197746642114 **email**: info@moctex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20 выдан 16.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «МОСТЕХНОРУС»

«МОСТЕХНОРУС» Российская Федерация г. Москва

_____А.Н. Белова

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й

№ MS-ИЛ-008-1416 от 21.06.2024

Заявитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
ОГРН: 1172375063145
Изготовитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»
Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Науменко, дом 2Б
Объект испытаний: Грунтовки водно-дисперсионные
Нормативная документация: ТУ 20.30.11-006-19132655-2018
Общее количество листов: 2

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пункта НД	Нормированные технические требования по ТУ 20.30.11-006-19132655-2018		Методы испытаний	Результат испытаний	Вывод
1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ				
2.2	Материалы должны соответствовать нормативным показателям, указанным в таблице 2				
Табл. 2	Наименование показателя	1. Грунтовка Polyfix-01 Полификс-01	ТУ 20.30.11-006-19132655-2018		
	1. Цвет	белый		белый	С
	2. Внешний вид пленки	глянцевая		глянцевая	С
	3. Массовая доля нелетучих в-в, %	4+/-1		4,2	С
	4. Укрывистость высушенной пленки, не более, г/м^2	45		32	С
	5. Удельный вес, г/см^3	1,004-1,007		1,005	С
	6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20 С, сек не менее	3		4,1	С
	7. Время высыхания до степени 3 при t=20 С мин.	30		20	С
	8. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t=20 С не менее	24		36	С

Заключение: Представленные образцы соответствуют ТУ 20.30.11-006-19132655-2018.

Эксперт Иванов К.С.

Конец протокола испытаний.

Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС».