ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Клей столярный ПВА М-1

ТУ 20.52.10-004-19132655-2018

Описание Готовый к применению клей на основе пластифицированной дисперсии. Быстро схватывает, обладает хорошей начальной адгезией и прочным, средней эластичности клеевым швом, компенсирующий деформацию дерева от перепадов температуры. Также благодаря высокому содержанию сухого вещества предотвращает разбухание древесины, обеспечивая надежное сцепление склеиваемых поверхностей. Образует шов прозрачного цвета. Класс стойкости D1 по DIN/EN 204.

Используется для ответственных и профессиональных работ по дереву, обеспечивает надежное сцепление склеиваемых поверхностей, поэтому рекомендован для использования при сборке мебели, при склейке столярных изделий из мягких и твердых пород дерева, штучного и мозаичного паркета, паркетной доски, панелей МДФ, ДВП, ДСП, шпона, бумаги, картона.

Способ применения: применяется при температуре помещения не ниже +15 °С и влажности древесины не более 15%. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, нанести тонким слоем 1-2 мм кистью валиком на одну или обе стороны склеиваемых поверхностей, время открытой выдержки не более 15 минут, затем плотно прижать. Время прессования 2-12 часов, в зависимости от температуры помещения. Полное отверждение происходит в течении 24 часов. Окончательный набор прочности в течении 7 дней. Рекомендован для горячей склейки.

Расход клея от 150 г/м² в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	45+/-0,5
3.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield LV/DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºС	16000 -30000
5. Условная вязкость, с	41 и более

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б