Общество с ограниченной ответственностью «ПромПожТест»
(ООО «ПромПожТест»)

Юридический адрес: 141410, Россия, Московская область, город Химки, улица Горшина, дом 2, помещение 4
Фактический адрес: 125212, Россия город Москва, Кронштадский бульвар, дом 7а, офис 311

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест»)

Адрес места осуществления деятельности:
141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а, корпус 57
Телефон: +79250416569, адрес электронной почты: ppt@prompozhtest.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ОС78



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ПБ
ООО «ПромПожТест»

_____ **М.Н. Спасенихина**

27.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ППБ-282/09-2024

Средство огнезащиты древесины и материалов на её основе: состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1»

г. Химки 2024 год

1. Наименование и контактные данные заказчика*

ОС ООО "НИЦ ПБ", уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НЕ97. Юридический адрес: 115304, Россия, г. Москва, муниципальный округ Царицыно, вн. тер. г., ул. Каспийская, д. 22, к. 1 стр. 5, этаж 5 помещ./ком. 9/17В. Фактический адрес: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Телефон: +7 (495) 248-15-14. Адрес электронной почты: info@nitspb.ru

2. Место проведения испытаний

Подготовка и проведение испытаний проводились в период с 27.08.2024 по 26.09.2024.

ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест» по адресу: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а, корпус 57.

Телефон: +79250416569, адрес электронной почты: ppt@prompozhtest.ru.

3. Наименование образцов испытаний

3.1 Описание образцов по направлению:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 99 700 0.

Средство огнезащиты древесины и материалов на её основе: состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1», выпускаемый по ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия».

3.2 Идентификация и состояние образца(ов):

В испытательную лабораторию поступила продукция (26-08-2024/001):

Состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1 - 1 полимерная канистра массой нетто 10 кг. Состав представляет собой однородную прозрачную жидкость вишневого цвета. На ведро наклеена этикетка, на которой указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак: ООО «Кубань – Акрилат»;
- наименование страны-изготовителя: Россия;
- адрес предприятия-изготовителя: 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б;
- наименование и условное обозначение состава: ОГНЕБИОЗАЩИТА ОБЗ-1;
- масса нетто упаковочной единицы: 10 кг;
- дата изготовления: 10.06.2024 г.;
- основное предназначение материала;
- рекомендации по применению средств;
- расход материала и группа огнезащитной эффективности;
- меры безопасности;
- основные потребительские характеристики;
- правила и условия безопасного хранения, транспортировки и применения;
- обозначение технических условий ТУ 20.59.59-011-19132655-2021;
- номер партии: 10/6-11;

Целостность упаковки и маркировки не нарушена.

3.3 Присвоенный образцам идентификационный номер:

После нанесения состава образцам присвоены следующие идентификационные номера:

– № 26-08-2024/001-1 - № 26-08-2024/001-16 - состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1» при поверхностной пропитке с расходом не менее 600 г/м² (без учета технологических потерь).

3.4 Документация, предоставленная вместе с образцами:

- Акт идентификации и отбора образцов № ПБ043-229.24-02 от 21.08.2024;
- ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия» (копия);
- инструкция по применению «СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ОБЗ-1 ТУ 20.59.59-011-19132655-2021» (копия);
- паспорт качества (копия)

4. Дата поступления образцов на испытания

Образцы поступили в лабораторию: 26.08.2024.

5. Наименование и адрес изготовителя*

Общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Акрилат». Юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б. Фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б. Телефон: +7(86130)58-58-0. Адрес электронной почты: sales2@kubanakrylat.ru.

6. Характеристика заказываемой услуги

Проведение испытаний для определения огнезащитной эффективности и устойчивости к старению по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

7. Основание проведения работ

Заявка на проведение испытаний № ПБ043-229.24-02 от «21» августа 2024 года.

8. Методы испытаний

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Определение огнезащитной эффективности и устойчивости к старению по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»:

– п. 6.1 «Метод определения огнезащитной эффективности»;

– п. 6.3 «Метод определения устойчивости к старению».

Согласно п. 6.1.3.3 ГОСТ Р 53292-2009 по результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности испытанного ОС при данном способе его применения. При потере массы не более 9% для ОС устанавливают I группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 9%, но не более 25% для ОС устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 25% считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и не является огнезащитным.

В соответствии с п. 6.3.1.1, сущность метода заключается в определении сохранения огнезащитной эффективности, нанесенного на образцы древесины ОС после ускоренного старения в результате попеременного воздействия на образцы колебаний температуры и влажности в заданной последовательности.

9. Процедура отбора образцов

ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест» не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор проведен экспертом-аудитором органа по сертификации ОС ООО «НИЦ ПБ» на складе готовой продукции ООО «Кубань – Акрилат», расположенному по адресу: 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б. Акт идентификации и отбора образцов № ПБ043-229.24-02 от 21.08.2024 (см. Приложение А).

10. Условия проведения испытаний

10.1 Условия проведения испытания образца № 26-08-2024/001-1 — 26-08-2024/001-10

Наименование условий при испытании	Значение показателей
Дата проведения испытаний	11.09.2024
Температура окружающей среды, °С	21,3
Атмосферное давление, кПа	100,1
Относительная влажность воздуха, %	49,9
Скорость движения воздуха, м/с	0,17
Напряжение сети электропитания, В	230,8/217,4/219,3
Частота переменного тока в сети электропитания, Гц	50,00

10.2 Условия проведения испытания образца № 26-08-2024/001-11 — 26-08-2024/001-16

Наименование условий при испытании	Значение показателей
Дата проведения испытаний	26.09.2024
Температура окружающей среды, °С	21,9
Атмосферное давление, кПа	101,7
Относительная влажность воздуха, %	50,0
Скорость движения воздуха, м/с	0,15
Напряжение сети электропитания, В	217,8/215,3/214,6
Частота переменного тока в сети электропитания, Гц	50,00

11. Порядок проведения испытаний

11.1 Подготовка образцов:

Согласно п. 6.1 Метод определения огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»:

Образцы изготавливались из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны с влажностью 8 – 15 % и плотностью от 400 до 550 кг/м³ в виде прямоугольных брусков с поперечным сечением (30×60) мм и длиной вдоль волокон 150 мм, отклонение от размеров не превышало 1 мм. Образцы древесины были без видимых пороков и смоляных включений. Боковые поверхности образцов были остроганы, торцы опилены и обработаны наждаком.

Образцы древесины перед нанесением огнебиозащитного пропиточного состава кондиционировались в эксикаторе с насыщенным раствором цинка азотнокислого 6-водного при температуре (23 ± 5) °С. Кондиционирование прекращалось, когда изменение массы образцов между двумя последующими взвешиваниями, проведенными через 24 часа, составляло не более 0,2 г, результат округлялся до 0,1 г.

На кондиционированные образцы древесины представителями лаборатории со всех сторон наносился состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1» при помощи кисти в соответствии

с Инструкцией по применению «СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ОБЗ-1 ТУ 20.59.59-011-19132655-2021» от 1 февраля 2021 г., с установленным расходом не менее 600 г/м^2 (без учёта технологических потерь) для образцов № 26-08-2024/001-1 - № 26-08-2024/001-16;

Общий расход огнезащитной краски, нанесенной на образцы древесины, определялся суммированием расходов после нанесения каждого слоя и относился к площади поверхности образцов. Взвешивание обработанных огнезащитной краской образцов осуществлялось после высушивания.

Расход состава после каждой обработки определялся весовым методом по разнице масс образца до и после нанесения состава. Перед испытанием обработанные и высушенные образцы древесины кондиционировали в условиях, указанных в 6.1.2.2 ГОСТ Р 53292-2009, и взвешивали, результат округляли до 0,1 г.

Испытание проводили соответствии с п. 6.1.3.2 ГОСТ Р 53292-2009 и формулой:

$$P_i = \frac{(m_{1i} - m_{2i}) \cdot 100}{m_{1i}} \quad (1)$$

где

m_{1i} – масса образца до испытания, г;

m_{2i} – масса образца после испытания, г;

i – номер образца.

После испытания определяли среднее арифметическое значение потери массы десяти испытанных образцов.

Вместо образцов, для которых не выполняются неравенства (2) и (3), испытывались новые образцы и вновь определялось среднее арифметическое значение потери массы.

$$|P_{ср} - P_i| \leq 3 \text{ при } P_{ср} \leq 9; \quad (2)$$

$$|P_{ср} - P_i| \leq 5 \text{ при } 9 < P_{ср} \leq 25 \quad (3)$$

Согласно п. 6.3 Метод определения устойчивости к старению ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» испытания проводились на шести образцах. Из них произвольным образом отбирались три основных образца, оставшиеся три образца являлись контрольными.

Три основных образца последовательно выдерживались 8 часов в сушильном шкафу при температуре (60 ± 5) °С, 16 часов в эксикаторе, заполненном водой, с относительной влажностью воздуха над ней 100%, при температуре (23 ± 5) °С, 8 часов в сушильном шкафу при температуре (60 ± 5) °С, 16 часов при температуре (23 ± 5) °С и влажности воздуха (65 ± 5) %. Эти операции составляли один цикл (48 часов). Испытания включали семь циклов по указанной схеме. Во время испытания велось наблюдение за состоянием образцов. По истечении указанного срока образцы кондиционировали согласно п. 6.1.2.2 ГОСТ Р 53292-2009.

Потеря массы на трех основных образцах определяли в соответствии с п. 6.1.3.1 ГОСТ Р 53292-2009 и формулой (1). Вычислялось среднее арифметическое значение трех определений P_o, %. За результат испытаний принимали разницу ($P_o - P_к$), округленную до целого числа процентов.

Нанесенный ОС считался выдержавшим испытание на устойчивость к старению, если выполнялись неравенства (4) и (5):

$$P_0 - P_к \leq 3 \text{ при } P_к \leq 9; \quad (4)$$

$$P_0 - P_к \leq 5 \text{ при } 9 < P_к \leq 25 \quad (5).$$

11.2 Перечень испытательного оборудования и средств измерения, использованных при испытаниях:

Таблица 1. Перечень оборудования

Наименование оборудования	заводской и инвентарный номер	Документ об аттестации оборудования	Срок действия
Универсальная установка для определения огнезащитной эффективности, группы трудно горючих и горючих веществ и материалов «ОТМ и КТ»	зав. № 201.040, инв. № ИО-12	Протокол № ВВН-333/08-2023	до 28.07.2025
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	зав. № 14538, инв. № ИО-34	Протокол № ВВН-355/08-2023	до 08.08.2025
Камера тепла и влажности 4000	зав. № 112201247 инв. № ИО-41	Протокол № ВВН-001/04-24	до 01.04.2025
Экшн-камера SJCAM SJ4000 AIR	зав. № 202112015550, инв. № ВО-15	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Ноутбук Acer ASPIRE A515-45	зав. №NXA 85FROOP203318877608, инв № ВО-22	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Фотоаппарат Nikon COOLPIX S6150	зав № 41044712 инв.№ ВО-29	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Эксикатор Ø240 мм, без крана	зав. № б/н инв. № ВО-10	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Эксикатор Ø300 мм, без крана	зав. № б/н инв. № ВО-44	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Стабилизатор трехфазный АСН-20000/3-ЭМ	зав. № ZGV2631R0406003230100086 инв. № ВО-30	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Промышленный автономный увлажнитель воздуха ГТ-1,5	зав № 22-01428 инв. № ВО-25	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Гиря калибровочная 400 г F2	зав. № 19010 инв. № ВО-40	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо
Гиря калибровочная 600 г F2	зав. № 19011 инв. № ВО-41	вспомогательное, не применимо	вспомогательное, не применимо

Таблица 2. Перечень средств измерения

Наименование средств измерений	заводской номер и (или) инвентарный номер	Пределы измерений	Класс точности, погрешность (цена деления)	Дата очередной поверки
Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	зав. № 430561 инв. № СИ-139	от 0,01 до $3,6*10^4$ с	$\pm(9,6x10^{-6}xT_x+0,01)$ с	21.05.2025
Измеритель-регистратор параметров микроклимата, модификации ТКА–ПКЛ (28)-Д	зав. № 28 0033 инв. СИ-159	от минус 30 до 60 °С от 5 до 98 % от 70 до 120 кПа	± 0,5 °С ± 3,0 % ± 0,4 кПа	25.08.2025
Прибор цифровой электроизмерительный многофункциональный, модель ЩМ120	зав. № 23539 инв. № СИ-278	0 – 480 В 0 – 10 А 45 – 55 Гц	± 0,5 %	31.01.2033
Термоанемометр, модификации ТТМ-2-01	зав. № 3029 инв. № СИ-140	от 0,1 до 30 м/с	$\pm(0,05+0,05\cdot V)$ м/с, V - скорость потока	25.08.2025
Измеритель влажности, модификации Testo 606-1	зав. № 59004423/0121 инв. № СИ-104	от 8 до 12,0 % от 12 до 30 %	± 1,5 % ± 2,5 %	25.08.2025

Датчик температуры, модификации КТХА 02.01-060-к1-И-Т600-1,5-400/3150	зав. № 0925-1-28 инв. СИ-21	от 0 до 0,3 гПа от 0,31 до 1,00 гПа от 1,01 до 100,00 гПа	± 1,1 °С ± 0,004·|t| °С	25.08.2025
Измеритель-регулятор микропроцессорный, модель 2ТРМ0-Щ2.У	зав. № 18348210632222944 инв. СИ-106	от минус 200 до 1360 °С	± 0,5 %	21.05.2027
Ротаметр с местными показаниями РМ, модификации РМА-0,063ГУЗ	зав. № 0863355 инв. СИ-133	от 0,0032 до 0,063 м³/ч	± 4 %	29.08.2028
Штангенциркуль, модификации ШЦ 1-200-0,05	зав. № HS105030962 инв. СИ-149	от 0,05 до 200 мм	± 0,05 мм	31.07.2025
Весы лабораторные, модификации ВК-600	зав. №052969 инв. СИ-4	от 0,5 до 500 г от 500 до 600 г	± 0,05 г ± 0,1 г	04.02.2025
Линейка металлическая 500 мм	зав. № 21400259 инв. СИ-108	от 1 до 500 мм	± 0,15 мм	26.08.2025
Гиря класса точности F2	зав. № 19007 инв. № СИ-325	200 г	± 3,0 мг	29.07.2025

12. Результаты испытаний

12.1 Результаты испытаний по определению группы огнезащитной эффективности состава пропиточного огнебиозащитного марки «ОБЗ-1» при поверхностной пропитке с расходом не менее 600 г/м² по ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1 сведены в таблицу № 3:

Таблица 3

Номер образца	Масса образца, г			Расход состава, г/м²			Потеря массы образца		Среднее арифметическое значение потери массы, %
	До обработки	Перед сжиганием	После сжигания	Грунтовочного	Огнезащитного	Поверхностного	г	%	
1	120,2	122,8	107,4	-	600	-	15,4	12,5	15,4
2	119,9	121,5	104,3				17,2	14,2	
3	117,5	120,4	107,1				13,3	11,0	
4	119,4	121,8	101,7				20,1	16,5	
5	120,5	123,6	101,8				21,8	17,6	
6	119,6	122,1	102,2				19,9	16,3	
7	120,3	122,8	103,5				19,3	15,7	
8	120,3	123,1	102,9				20,2	16,4	
9	120,6	123,2	101,3				21,9	17,8	
10	119,7	122,2	102,4				19,8	16,2	

Результаты определения устойчивости к старению состава пропиточного огнебиозащитного марки «ОБЗ-1» при поверхностной пропитке с расходом не менее 600 г/м² по ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.3 сведены в таблицу № 4:

Таблица 4

Номер образца	Вид образца	Масса образца, г			Расход состава, г/м^2			Потеря массы образца		Среднее арифметическое значение потери массы, %	Изменение огнеза-щитной эффектив-ности, %
		До обработки	Перед сжиганием	После сжигания	Грунтовочного	Огнезащитного	Поверхностного	г	%		
1	Контрольный (P_k)	118,4	120,7	103,9	-	600	-	16,8	13,9	13	3
2		119,8	122,0	106,5				15,5	12,7		
3		117,3	119,8	103,8				16	13,4		
4	Основной (P_o)	118,2	120,4	120,3	-	600	-	20,7	17,2	16	
5		119,4	121,8	119,8				17,6	14,4		
6		118,8	121,1	120,1				20,5	16,9		

По результатам испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний» средство огнезащиты древесины и материалов на её основе:

- Средство огнезащиты древесины и материалов на её основе: состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1», выпускаемый по ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия» относится к II группе огнезащитной эффективности при расходе, установленном изготовителем, не менее 600 г/м^2. Состав устойчив к старению.

13. Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

14. Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

15. Заключение о соответствии

Требования о представлении заключений о соответствии в данном протоколе отсутствуют.

Испытания провел:

Инженер-испытатель _____ Р.К. Селимов

Инженер-испытатель _____ В.В. Кузнецова

16. Дополнительная информация

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия продукции в области пожарной безопасности.

2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному(ым) образцу(ам), предоставленному(ым) заказчиком, и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.

3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

4. Протокол испытаний действует до внесения изменений в конструкторскую (техническую) документацию и (или) комплектность на изделие, организацию и (или) технологию производства.

5. Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест».

6. Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний и неиспользованные остатки проб, могут быть забраны заказчиком в течение 14 календарных дней с момента выдачи протокола, после чего ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест» не несет ответственность за их сохранность.

7. Информация, отмеченная знаком «*», предоставлена заказчиком. ИЛ ПБ ООО «ПромПожТест» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Дата выдачи протокола испытаний: 27.09.2024

Приложение А

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ	ПБ043-229.24-02	21.08.2024
ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА	отбор типовых образцов продукции осуществляется с целью отнесения продукции к области применения Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), для их испытаний и распространения полученных результатов на совокупность продукции, а также для установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию	
ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Акрилат»	
ОГРН *(или иное)*	1172375063145	
ИНН *(или иное)*	2369005757	
Место нахождения (адрес юридического лица):	352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б	
Адрес места осуществления деятельности	-	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Акрилат»	
ОГРН *(или иное)*	1172375063145	
ИНН *(или иное)*	2369005757	
Место нахождения (адрес юридического лица):	352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б	
Адрес места осуществления деятельности	-	
Место идентификации и обора образцов	Склад готовой продукции ООО «Кубань – Акрилат», расположенный по адресу: 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б	
Документы, по которым проводилась идентификация	ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»; ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия», паспорт качества	
Документы, по которым проводился отбор образцов	ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»; ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)»	
Способ идентификации образцов	идентификация по технической документации	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ

№ п/п	Наименование и вид продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (марка, модель, тип, зав. серийный № и пр.)	Единица измерений	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения	Количество отобранных образцов	
					для испытаний	в качестве контрольных
1	состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1»	кг	10/6-11, 1000	10.06.2024 г. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления	10	-

Результат наружного осмотра образца(ов)

состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1» упакован в полимерные канистры массой нетто 10 кг, с плотно закрывающимися крышками. На канистры наклеены этикетки. Сведения, указанные на этикетках, приведены в таблице "Результаты идентификации образцов". Целостность упаковки и этикеток не нарушена.
Образец, отобранный для исследований (испытаний), был изолирован экспертом по сертификации от продукции изготовителя, промаркирован листом с идентифицирующей записью. На Листе отражена следующая информация: внутренний регистрационный номер Акта идентификации и отбора образцов, дата отбора образцов, адрес Испытательной лаборатории (центра), инициалы, фамилия эксперта по сертификации, подпись эксперта по сертификации.

Результаты проверки условий и места хранения продукции

хранение продукции осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия»

Отобранный(е) образец(цы) отнесен(ы) к типовому представителю (типовым представителям) заявленной на сертификацию продукции в связи

с тем, что изготовлены из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечают одним и тем же требованиям безопасности

Образцы отобраны с учетом однородности партии, представительности выборки по составу, представительности выборки по количеству.
Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ

Идентификационный признак	Сведения, указанные в документе, в соответствии с которыми проводилась идентификация	Сведения, указанные на образце(ах) и(или) упаковке
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак или только его товарный знак	ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ», товарный знак присутствует	ООО «Кубань – Акрилат»
наименование страны-изготовителя	-	Россия
адрес предприятия-изготовителя	-	352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б
наименование и условное обозначение состава	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ОБЗ-1	ОГНЕБИОЗАЩИТА ОБЗ-1
вид тары и количество единиц упаковки в партии	полимерная канистра; 100 шт.	-
масса нетто упаковочной единицы	10 кг	10 кг
дата изготовления	10.06.2024 г.	10.06.2024 г.
основное предназначение материала	-	присутствует

рекомендации по применению средств	-	присутствуют
расход материала и группа огнезащитной эффективности	-	присутствуют
меры безопасности	-	присутствуют
основные потребительские характеристики	-	присутствуют
правила и условия безопасного хранения, транспортировки и применения	-	присутствуют
обозначение технических условий	ТУ 20 59 59-011-19132655-2021	ТУ 20 59 59-011-19132655-2021
масса нетто партии	1000 кг	-
номер партии	10/6-11	10/6-11
результаты проведенных испытаний	присутствуют	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием как средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе. Продукция по признакам, включающим наименование, вид продукции, область применения, соответствуют Заявке на сертификацию, технической документации изготовителя, коду ТН ВЭД ЕАЭС и Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр): заявитель

Образец(цы) после испытаний (по согласованию с Заявителем): не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний)

Контрольные образец(цы) (по согласованию с Заявителем): не отбирались (согласно п. 4.2.4 ГОСТ Р 58972-2020)

Дополнительная информация: -

ПОДПИСИ:

От органа по сертификации:

Эксперт-аудитор _____ Минаев Д.О.

Дата 21.08.2024

С АКТОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель заявителя / изготовителя

генеральный директор _____ Червенко А.В.

Дата 21.08.2024

---------- конец протокола испытаний ----------